

# Lak Alkyd Mat

Oktober 2012

## OMSCHRIJVING

Lakverf voor binnen en buiten, gebaseerd op een gemodificeerde urethaan-alkydhars.

## GEBRUIKSDOEL

Aflakken van hout en andere ondergronden, voorzien van een voorgaande (grond)verflaag of plamuurlaag voorzien van grondverf. Geeft een hoogwaardige bescherming.

## VOORNAAMSTE KENMERKEN

- Extra dekkend
- Resistent tegen vet, vuil en reinigingsmiddelen
- Goede vloeïing
- Kras- en slijtvast
- Gemakkelijk verwerkbaar
- Egaal van aanzien

## KLEUR EN GLANS

Kleuren uit de HistorONE collection in custom mixed: 56 standaardkleuren en 28 Modern Minerals; door middel van 2 basisverven. Het mengsysteem adviseert zonnodig een kleur grondverf om de dekking te verbeteren. De exactheid van de kleur altijd controleren alvorens de schilderwerken te starten. De uiteindelijke matte glans wordt na 3 weken drogen bij ca. 20°C bereikt. Verftypes op basis van alkydharsen kunnen vergelen. Dit gebeurt vooral bij afwezigheid van voldoende daglicht (toepassing in kelders, binnenzijden van kasten etc.). Onder deze omstandigheden kan het voorkomen dat wit tinten en lichte kleuren niet stabiel blijven. Deze vergeling-, verkleuringeigenschappen hebben uitsluitend esthetische en dus geen technische consequenties. Het vergelen is inherent aan het alkydharsbindmiddel. Voor meer informatie aangaande dit vergelingsproces verwijzen wij u naar het informatieblad "Vergeling".

## VOORBEHANDELING VAN DE ONDERGROND

### NIEUW WERK

#### Algemeen Hout

Ontdoen van ongerechtigheden. Vuil en aanslag verwijderen, reinigen met Histor Ontvetter. Eventuele scherpe hoeken afronden, straal ca. 5mm. Zonnodig zorgvuldig schuren en voorzien van HistorONE Grondverf Alkyd. Goed gladgeschaafd hout kan zonder schuren worden behandeld.

#### Staal

Roest grondig verwijderen, goed schuren. Blank metaal voorzien van Histor Perfect Base Grondverf voor metaal.

#### Plamuren

Alleen kleine oneffenheden, indien noodzakelijk. Plamuurplaatsen gronden om mogelijke zuigings weg te nemen.

#### Afwerken

Voor- en aflakken met HistorONE Lak Alkyd Mat

### ONDERHOUD VERFLAGEN IN GOEDE STAAT

#### Algemeen

Gave, goed hechtende verflagen reinigen met Histor Ontvetter. Zorgvuldig mat schuren;

#### Hout

Kaal geschuurde plaatsen voorzien van HistorONE Grondverf Alkyd.

#### Staal

Kaal geschuurde plaatsen eerst voorzien van Histor Perfect Base Grondverf voor metaal.

#### Afwerken

Voor- en aflakken met HistorONE Lak Alkyd Mat.

### ONDERHOUD VERFLAGEN IN SLECHTE STAAT

#### Algemeen

Slecht hechtende verflagen verwijderen door afbijten, afbranden of föhnen. Reinigen met water en ammoniak of met Histor Ontvetter. Zorgvuldig schuren.

#### Hout

Kaal gemaakt hout impregneren met verdunde grondverf en beschadigingen repareren met een geschikt middel. Schuren en voorzien van HistorONE Grondverf alkyd.

#### Staal

Kaal geschuurde plaatsen eerst voorzien van Loodvrije menie.

#### Afwerken

Voor- en aflakken met HistorONE Lak Alkyd Mat.



PPG Coatings Belux NV / SA, Genkersteenweg 311, B-3500 Hasselt. Telefoon Customer Service 011-278710.

De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte, gebaseerd op praktische ervaring en onderzoeken. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave vervalt deze editie. Aansprakelijkheid op grond van de gegevens in dit blad wordt niet aanvaard, omdat de wijze van toepassing buiten onze beoordeling valt en de omstandigheden bij het aanbrengen buiten onze invloed liggen.

## Lak Alkyd Mat

Oktober 2012

### VERWERKING VAN DE VERF

<b>Gereedschap</b>	Varkensharenborstel of viltrol.
<b>Voor gebruik</b>	Verf goed roeren.
<b>Droge laagdikte</b>	Aanbevolen: ca. 40 micrometer.
<b>Borstel / rollagen</b>	Het product vol aanbrengen met borstel of viltrol.
<b>Temperatuur</b>	Op (kamer)temperatuur laten komen. Verwerken bij een temperatuur tussen 10°C en 25°C.
<b>Na gebruik</b>	Bus luchtdicht afsluiten en even omkeren om de rand vol te laten lopen voor goede afsluiting.

### UITSTRIJKVERMOGEN

<b>Praktisch rendement</b>	Afhankelijk van de structuur en zuiging van de ondergrond, de laagdikte en het gebruikte gereedschap en de omstandigheden bij het aanbrengen.
<b>Theoretisch rendement</b>	16 m <sup>2</sup> /l op een strakke en vlakke, niet zuigende ondergrond.

### DROGING BIJ 20° C

<b>Stofdroog</b>	Na ca. 3 uur.
<b>Kleefvrij</b>	Na ca. 4 uur.
<b>Schuurbaar</b>	Na ca. 16 uur, alleen indien nodig met Scotch Brite schuurmatjes.
<b>Overschilderbaar</b>	Tweede laag na ca. 16 uur.

### REINIGEN

<b>Morsvlekken en spatten</b>	Niet laten opdrogen maar meteen wegnemen met een doekje en eventueel white spirit.
<b>Gereedschap</b>	Met white spirit schoonmaken, of tijdelijk bewaren in water of een folie.
<b>Droge verflaag</b>	Na ca. een maand drogen met neutrale niet schurende huishoudelijke reinigingsmiddelen.

### HOUDBAARHEID EN BEWAARCONDITIES

In ongeopende goed afgesloten verpakking, op een droge plaats bewaard, bij een temperatuur van 10°C tot 25 °C, is dit product ca. 2 jaar houdbaar. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik helpt indrogen voorkomen.

### PRODUCTGEGEVENS

#### VERF IN DE BUS

**Verpakking** 500cc; 1ltr; 2,5 ltr

**Vloeistofdikte** Strijkklaar

#### DROGE VERFLAAG

- Optimale eigenschappen na een maand bij ca. 20°C.

### VEILIGHEIDSGEGEVENS EN AFVALBEHANDELING

Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfstoffen en afval, verwijzen wij naar de verpakking van dit product.



PPG Coatings Belux NV / SA, Genkersteenweg 311, B-3500 Hasselt. Telefoon Customer Service 011-278710.  
De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte, gebaseerd op praktische ervaring en onderzoeken. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave vervalt deze editie. Aansprakelijkheid op grond van de gegevens in dit blad wordt niet aanvaard, omdat de wijze van toepassing buiten onze beoordeling valt en de omstandigheden bij het aanbrengen buiten onze invloed liggen.