



### TOEPASSING

Voor reparatie van houtrotbeschadigingen, deuken, scheuren in alle houtwerken. In combinatie met de Bolivia Houtrotstop een definitieve oplossing voor houtrot problemen.

### BESCHRIJVING

Bolivia 2K Epoxy Houtrotvuller is een twee componentenplamuur op basis van epoxy. Bolivia Houtrotvuller krimpt niet, is boterfijn, werkt soepel en hecht zeer goed, is blijvend flexibel, spijker- en schroefbaar en geeft een glad oppervlak.

### EIGENSCHAPPEN

Kleur:	crème
Toepassing:	buiten
Laagdikte:	tot 2 cm
Vlampunt:	> 100°C
Kookpunt:	> 200°C
Wateroplosbaar:	n.v.t.
Soortelijk gewicht:	ca. 1,9 kg/l
Elasticiteit:	goed
Hecting na veroudering:	zeer goed
Potlife:	15 minuten, afhankelijk van de temperatuur
Doorharding:	na 5 uur, afhankelijk van de hoeveelheid verharder. Overschilderbaar, schuurbaar en te schaven.
Verpakking:	blikken set van 500 of 1000 gram
Houdbaarheid in bus:	minimaal 24 maanden bij een temperatuur tussen 5 en 25°C in originele onaanbroken verpakking



### APPLICATIEGEGEVENS

- Verwerkingmethode: plamuurmes
- Condities: min. 10°C en 80% R.V.

### BEHANDELING

De ondergrond dient vrij van loszittende verf, en vet vrij te zijn. Houtrot verwijderen (ruim uitsteken). Hierna ondergrond behandelen met Bolivia Houtrotvuller.



## VERWERKING

Bolivia Houtrotvuller vermengen. Van pasta A en B evenveel volume nemen tot er een egale crème kleur ontstaat. Meng slechts zoveel als in 15 minuten verwerkt kan worden. Breng het mengsel zo glad mogelijk aan. Horizontaal +/- 4 cm en verticaal +/- 2 cm in één laag. Na droging +/- 5 uur kan het materiaal geschuurd, geschaafd en geschilderd worden (alkydverf/ acrylverf).