

## Productinformatie

# Muurvuller

## poeder

- *Voor het repareren en vullen van kleine gaten en scheuren en het egaliseren van oneffenheden in wanden en plafonds.*
- **Sneldrogend.**



### Product

Sneldrogend vulmiddel voor kleine gaten en scheuren binnenshuis.

Ook geschikt voor het egaliseren van oneffenheden.

### Verpakking

500 gr. pak.

1000 gr. pak.

2000 gr. pak.

Na gebruik verpakking goed hersluiten en koel en droog bewaren.

### Toepassingen & ondergronden

- ✓ Voor het snel repareren en vullen van kleine gaten en scheuren in wanden en plafonds.
- ✓ Voor het egaliseren van oneffenheden.
- ✓ Tevens te gebruiken als modelgips en voor het inwassen van mozaïek.
- ✓ Uitstekende hechting op pleister- en stucwerk, gipsplaten, beton, steen en hout.
- ✓ Voor binnen. Niet toepassen op vochtige ondergronden.

### Eigenschappen

- ✓ Krimpt niet en zet niet uit.
- ✓ Goed schuurbaar.
- ✓ Schroef-, spijker-, tril- en boorvast. Niet waterbestendig.
- ✓ Droogt wit op.
- ✓ Sneldrogend, maar voldoende tijd om te corrigeren.

### Gereedschap

- ✓ Plamuurmes.

Gereedschap onmiddellijk na gebruik reinigen met warm water.

### Technische gegevens

Type product	: poedervormig vul- en reparatiemiddel op gipsbasis en chemische activiteiten
Mengverhouding	: 2 - 2,5 volumedelen poeder op 1 volumedeel water
Verwerkingstijd	: max. 60 minuten
Zettijd	: 90 minuten
Droogtijd (bij 1 cm.)	: 120 minuten
Min. verwerkingstemp.	: 5°C
Max. laagdikte	: 2 à 3 cm per laag
Kleur	: wit
Overschilderbaarheid	: met alle soorten verf

## Gebruiksaanwijzing

1. Loszittende delen verwijderen.
2. Ondergrond droog, schoon en vetvrij maken.
3. Extreem gladde oppervlakken opruwen (schuren) i.v.m. hechting.
4. Strooi de benodigde hoeveelheid in een schoon bakje met water en roer het ca. 1 minuut goed door totdat een gladde, klontvrije pasta ontstaat. De mengverhouding is ca. 2 - 2,5 delen poeder op 1 deel water.
5. Muurvuller stevig in het gat aandrukken met een plamuurmes. **Zie figuur 1.**
6. Glad afwerken met een nat plamuurmes.
7. Verwerkingstijd aangemaakte pasta bij 20°C: ± 1 uur.
8. Na droging eventueel bijschuren.
9. Verder af te werken na ca. 2 uur (bij een laagdikte van 1 cm), afhankelijk van ondergrond en temperatuur.



figuur 1

### Tips en advies voor een optimaal gebruik

- ✓ Spijkerkoppen e.d. schilderen om verkleuring door roest te voorkomen.
- ✓ Voor het beste resultaat bij grotere gaten, maakt u de laatste beweging met het plamuurmes in 2 keer; beweeg het plamuurmes 2 keer vanuit het midden, in tegenovergestelde richting zonder al te veel druk, over het materiaal.